

ANTIQUE «Антик»

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Прочная декоративная текстурная краска для внутренней отделки больших площадей МОП и общественных помещений. В состав входят минеральные наполнители, придающие поверхности слегка шероховатую песчаную текстуру. Позволяет создать множество разнообразных эффектов (приглаженную шагрень, «карту мира», артбетон), **скрывает неровности основания**. После дополнительного нанесения слоя интерьерного лака образует сверхпрочное покрытие.

Применяется в подъездах, МОПах, общественных, офисных помещениях, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- технологична в нанесении;
- образует долговечное декоративное покрытие, стойкое к сухой и влажной очистке;
- скрывает мелкие неровности поверхности;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- паропроницаемое ("дышащее") покрытие;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Финишную доводку поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной шпатлевкой. В случае сильно пористого основания покрыть пропиткой глубокого проникновения Грунт Primer. Нанести Грунт-краску PRIMER F, колерованную в цвет основного материала. Важно добиться цветовой однородности!

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Материал готов к применению. Тщательно перемешать состав миксером на низких оборотах в течение 5-10 минут до получения полной однородности. При необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 7 % от массы материала). Допускается разбавление водой не более 7% от массы.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

1 этап: Нанести состав каплями на подготовленную поверхность при помощи текстурного пистолета. **Важно!**

1. Соблюдать равномерность нанесения капель размером от 0,5 до 2 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	не менее 50%;
РН	не менее 8-9;
Время высыхания до степени 3 при t= 20±2°C	не более 90 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+40°C.

2. Соблюдать поступательность и плавность движения пистолета вдоль окрашиваемой поверхности, обеспечивая равномерность слоя и отсутствие подтеков.

3. Не допускать подсыхания и нахлестов.

2 этап: Через 10-15 минут пригладить сырые капли, держа чистый шпатель (40 -60 см) под небольшим углом к поверхности стены, легко, без сильного нажима. Капли должны сомкнуться в однородную поверхность, оставив между собой промежутки. Движения шпателя должны быть или разнонаправленными плавными дугообразными, иногда перекрестными или в одном направлении, в зависимости от требований дизайна.

Рекомендуется выполнять работы бригадой из 2 человек: первому наносить сырой слой краски, а второму формировать вслед за первым декоративную поверхность шпателем.

После высыхания покрытие готово к эксплуатации. Возможна последующая поверхностная окраска водно-дисперсионной красками серии «Времена года».

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Расход: от 0,55 техника «Американка» до 1,2 кг/м² для набрызга.

Рекомендуется наносить материал на подложку из колерованной в цвет Грунт-краски Primer F.

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 17 кг