

MARKER

КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОЛОВ (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Износостойкая акриловая водно-дисперсионная краска предназначена для декоративно-защитной окраски цементно-бетонных полов и других бетонных поверхностей. Подходит для использования внутри помещений (гаражей, мастерских, подвалов, складов), а также для окрашивания внешних бетонных элементов дорожной инфраструктуры. Краска образует полуглянцевое, стойкое к истиранию покрытие, устойчивое к воздействию воды, растворов солей, масел, бензина, моющих средств. Краска не рекомендуется для типичных промышленных помещений, где находятся очень тяжелые грузы и для которых характерно и интенсивное перемещение.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- проста и технологична в нанесении;
- высокая адгезия;
- высокая стойкость к истиранию;
- влагостойкая;
- легко колеруется,
- высокая укрывистость;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Перед нанесением краски на полы, необходимо удалить все загрязнения, жировые пятна и тщательно высушить. Загрунтовать и покрыть краской, разбавленной 3:1 (3л краски на 1л воды) для увеличения проникновения краски в основание.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

Не допускается использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости! В исключительных случаях, для исключения цветовой

неоднородности при переходе от одной партии к другой, необходимо 3 ведра материала из предыдущей партии смешать с 2 ведрами материала новой партии.

Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Второй слой краски наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.

Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами на водной основе в случае использования для внутренних работ, но не более 10% от массы. При выполнении фасадных работ, в случае использования непрофессиональных колеровочных паст, возможна некоторая потеря цвета покрытия.

Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды. Полное отверждение поверхности и образование поверхности с максимальным сопротивлением наступает примерно через 2 недели после окрашивания.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий. При работе для защиты использовать резиновые перчатки.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м² в зависимости от состояния и структуры поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг.