

NG Light фракция S

ТЕКСТУРНАЯ НЕГОРЮЧАЯ СИЛИКАТНАЯ КРАСКА

(ТУ20.59.59-017-09372542-2019)

НАЗНАЧЕНИЕ

Прочная защитная декоративная текстурная краска на силикатной основе, для внутренней отделки помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, больших площадей МОП и общественных помещений, для окрашивания поверхностей на путях эвакуации согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008).

Применяется для внутренней отделки по минеральным поверхностям, например, цементным и цементно-известковым штукатуркам, песчано-известковому кирпичу, бетону. На гипсовых поверхностях следует провести предварительное испытание покрытия, чтобы проверить, необходима ли обработка специальными грунтовками.

Позволяет создать множество разнообразных эффектов (шагрень, «карту мира», артбетон), придает поверхности слегка шероховатую песчаную текстуру, визуально скрывает неровности основания. Возможно нанесение в 2÷3 слоя. После дополнительного нанесения слоя негорючего лака Полиш НГ образует сверхпрочное покрытие.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- технологична и удобна в нанесении;
- образует долговечное декоративное покрытие, стойкое к сухой и влажной очистке;
- скрывает мелкие неровности поверхности;
- антивандальная, очень прочная;
- высокое сцепление с минеральным основанием;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- класс пожарной опасности КМ0.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть подготовлена минеральными составами и соответствовать строительным нормам. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. В случае сильно пористого основания покрыть пропиткой глубокого проникновения Грунт НГ.

В случае необходимости покрыть основание Грунт-краской НГ ПРО колерованной в цвет покрытия.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Провести тщательное перемешивание состава миксером на низких оборотах в течение 5-10 минут до получения полной однородности. Допускается разбавление водой не более 7% от массы материала.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ не менее 50%;
РН 10-12;

Получить дополнительную информацию о продукте, задать вопрос или поделиться отзывом вы можете на сайте www.stena18.ru или по электронной почте info.stena18@mail.ru

1 этап: Нанести состав каплями на подготовленную поверхность при помощи текстурного пистолета.

Важно!

1. Соблюдать равномерность нанесения капель размером от 0,5 до 2 см.
2. Соблюдать поступательность и плавность движения пистолета вдоль окрашиваемой поверхности обеспечивая равномерность слоя и отсутствие подтеков.
3. Не допускать подсыхания и нахлестов.

2 этап: Через 5-10 минут (когда исчезнет мокрый блеск) пригладить сырые капли, держа чистый шпатель (40 -60 см) под небольшим углом к поверхности стены, легко, без сильного нажима. Капли должны сомкнуться в однородную, сплошную поверхность, оставив между собой промежутки. Движения шпателя должны быть разнонаправленными плавными дугообразными, иногда перекрестными или в одном направлении, в зависимости от требований дизайна.

Рекомендуется выполнять работы бригадой из 2 человек: первому наносить сырой слой краски, а второму формировать след за первым декоративную поверхность шпателем.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Расход: 0,8 – 1,2 кг/м². Рекомендуется наносить материал на подложку из колерованной в цвет Грунт-краски НГ ПРО.

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Силикатные краски - щелочной продукт.

Не допускать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 17 кг

Время высыхания до степени 3 при $t = 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ не более 90 минут;
Температура эксплуатации $+5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$.