

SILVER NANO M СИЛЬВЕР НАНО М

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КРАСКА, МОДИФИЦИРОВАННАЯ НАНОСЕРЕБРОМ
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Антибактериальная водно-дисперсионная глубококоматовая интерьерная краска, модифицированная нано серебром.

Образует бархатистое покрытие стойкое к мытью и обладает хорошей укрывистостью, не мелит, не желтеет, легко наносится и не образует подтеков.

Краска применяется для внутренних работ по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону, дереву.

Рекомендована для отделки в детских и лечебных учреждениях, туберкулёзных диспансерах и роддомах, спортивных комплексах, в помещениях Минобороны (казармах) и УФСИН, а также для мест присутствия большого количество людей, предприятий общепита.

СВОЙСТВА

- Готова к применению
- без резкого запаха;
- стойкая к мытью;
- не содержит органических растворителей и вредных веществ.
- экологически чистая;
- класс пожарной опасности КМ1;
- обладает ярко выраженным бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным эффектом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Устранить значительные неровности штукатурными составами для внутренних работ, финишную доводку поверхностей рекомендуется выполнить полимерной водно-дисперсионной шпатлевкой, нанести Грунт Primer (грунт глубокого проникновения) серии Painttech.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ± 5%.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами (не более 5 % от массы материала).

Наносить на сухую, чистую поверхность с помощью распылителя, валика или кисти в 2 слоя или более. При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя. Для неоднородных по цвету поверхностей, а также для темных и ярких цветов, количество

слоев может увеличиться. При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход от 0,12 кг/м² на 1 слой.

В зависимости от способа нанесения и рельефа поверхности расход может меняться. Для темных и ярких цветов количество слоев может увеличиться.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;
- полное межслойное высыхание 1-2 часа
- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C. **Не замораживать!** Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1 кг, 5 кг, 15 кг.

СОСТАВ

Стирол-акриловый полимер, эмульсия нано частицы серебра, пигменты, наполнители и целевые добавки, вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная вязкая жидкость;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 67 %;
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,56 МПа;
Величина «открытого периода»	не менее 30 минут;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C	не более 60 минут;
Температура эксплуатации	+5°C ÷ +40°C.