

TORENTO NG

ИЗНОСОСТОЙКАЯ НЕГОРЮЧАЯ ШТУКАТУРКА (ТУ20.59.59-017-09372542-2019)

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная защитная негорючая штукатурка с эффектом микроцемента на минеральных наполнителях. Обладает приятной попеременно гладкой и шероховатой поверхностью. После дополнительного нанесения слоя негорючего лака Polish NG образует сверхпрочное покрытие.

Хорошо скрывает мелкие дефекты поверхности. Качество подготовки поверхности К2.

Применяется для внутренней декоративной отделки МОП по негорючим основаниям (бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсовым) на путях эвакуации согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008), для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- технологична и проста в нанесении;
- влагостойкая;
- долговечная;
- высокопрочная;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ0.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. В случае сильно пористого основания покрыть пропиткой глубокого проникновения Грунт NG.

Обмести или очистить сжатым воздухом поверхность во избежание образования царапин при заглаживании финишного материала.

Нанести колерованную в цвет основного материала Грунт-краску PRIMER F PRO. Важно! Добиться цветовой однородности поверхности!

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид густая однородная масса;
Массовая доля нелетучих веществ не менее 50%;
РН не менее 8-9;
Время высыхания до степени 3 при t= 20±2°C не более 90 минут;
Температура эксплуатации +5°C÷+40°C.

Перед нанесением тщательно перемешать в течение 5-10 минут до получения полной однородности (использовать миксер или низкооборотную электродрель). При необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 5 % от массы материала). Разбавление материала допускается не более 7% от массы материала.

Нанесение механизированным способом значительно ускоряет процесс отделки. Настроенным краскопультом равномерно нанести капли материала размером около 0,5-2 см на поверхность, соблюдая поступательность движения пистолета и равномерность нанесения! Однородность набрызга обеспечивает качество готового декоративного покрытия. Не допускать подсыхания и нахлестов материала! Спустя 10-30 минут, в зависимости от скорости высыхания пригладить поверхность, держа кельму под углом 45° к поверхности стены с нажимом. Не допускать явных ступеней и следов от инструмента! Спустя еще 15-25 минут загладить и уплотнить материал плоскостью кельмы хаотичными движениями. Не допускать при этом образование задигов и царапин на материале.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: 1-1,2 кг/м².
В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг