

ВЛАГОСТОЙКАЯ TORENTO PRO

УЛУЧШЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Прочная декоративная штукатурка на минеральных наполнителях для влажных помещений. Обладает приятной гладкой, слегка шероховатой песчаной фактурой. Позволяет создать эффект микроцемента. Возможно применение в душевых кабинах, ванных комнатах.

Применяется для внутренней отделки по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, ГВЛ основаниям.

Хорошо скрывает мелкие дефекты поверхности. Качество подготовки поверхности К2.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- технологична и проста в нанесении;
- долговечная;
- износостойкая;
- стойкое к мытью;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ1.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Непрочное держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена.

Обмести или очистить сжатым воздухом поверхность во избежание образования царапин из-за песчинок и прочих загрязнений на подготовленной поверхности при заглаживании финишного материала.

Нанести колерованную в цвет основного материала Грунт-краску и адгезионный Грунт Primer F Pro влагостойкий.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Провести тщательное перемешивание состава в течение 5-10 минут до получения полной однородности (использовать мешалку или низкооборотную электродрель).

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5⁰С и не выше +25⁰С.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60%;
РН	не менее 8-9;
Время высыхания до степени 3 при t= 20±2 ⁰ С	не более 60 минут;
Температура эксплуатации	+5 ⁰ С÷+40 ⁰ С.

Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 7 % от массы материала). Разбавление материала допускается не более 7% от массы материала.

Нанесение механизированным способом значительно ускоряет процесс отделки. Настроенным пистолетом равномерно нанести капли материала размером около 0,5-1 см на поверхность площадью 10-15 м², соблюдая поступательность движения пистолета и равномерность нанесения! Однородность набрызга обеспечивает качество готового декоративного покрытия. Не допускать подсыхания и нахлестов материала! Спустя 10-30 минут, в зависимости от скорости высыхания пригладить поверхность, держа кельму под углом 45° к поверхности стены с нажимом. Не допускать явных ступеней и следов от инструмента! Спустя 15-25 минут загладить и уплотнить материал плоскостью кельмы хаотичными движениями. Не допускать при этом образование задигов и царапин на материале.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

В случае применения материала для наружной отделки необходим защитный покрывной слой пентафталевого, хлорвинилового покрытия (лака).

РАСХОД

Средний расход: 1-1,2 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25⁰С.

Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг