

VELATORA

КРАСКА ФАСАДНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРОФИОЛЕТА ДЛЯ OSB, GB

ТУ 20.30.11-004-04328341-2017

НАЗНАЧЕНИЕ

Паропроницаемая резиновая краска Velatora для наружных и внутренних работ, белая полуматовая. Обладает отличной адгезией к поверхности, эластичная, ультрафиолетостойкая, атмосферостойкая.

Предназначена для фасадных и внутренних работ по плитным поверхностям типа OSB и так же на: оштукатуренные, бетонные, кирпичные, деревянные поверхности, в том числе, на подверженные длительному воздействию воды.

Применяется в качестве декоративно защитной краски, для сохранения конструкций каркасных домов в межсезонный период от воздействия воды.

СВОЙСТВА

- высокая эластичность;
- высокая адгезия и износостойкость;
- высокая морозо-, атмосферостойкость;
- водостойкая;
- готова к применению;
- проста и технологична в нанесении;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая;
- паропроницаемая ("дышащая");
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от пыли, пылевидной стружки и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Особенно тщательно очистить на шлифованные и торцевые поверхности.

Старое, непрочное держасьее покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Окрашенные масляными или алкидными красками поверхности, отшлифовать до матовости, промыть слабым раствором моющего средства, а затем водой.

Устранить значительные неровности поверхности акриловой шпаклевкой Filling для более качественного исполнения поверхностей. Заделать швы между плитами и отверстия от саморезов эластичным акриловым герметиком Robast. Следовать прилагаемым технологиям. (Рекомендуемую технологию подготовки спрашивайте у продавца.)

На полностью высохшее основание нанести пропитку глубокого проникновения серии Painttech.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Наносить валиком, кистью или краскопультом в 2-3 слоя, в зависимости от цвета. Для ярких и темных цветов иногда требуется дополнительный слой. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой на 5-10% от массы.

Для колерования рекомендуется использовать ультрафиолетостойкие «фасадные» пигменты различных производителей.

Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами или пастами на водной основе в случае использования для внутренних работ. Добавлять колер не более 10% от массы материала.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 8-12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м². Рекомендуется нанесение в два слоя.

В зависимости от способа нанесения и состояния поверхности расход может незначительно меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро- взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5кг, 15 кг.